

TUNIS

 2321-2334

Склад | Composition

Граматура | Weight

Ширина | Width

Тип | Type

Ассортиментна група | Brand



WATER
REPELLENT



PETPROOF



100% PES

320 g/m² ± 5%

142 ± 3 cm

трикотаж | knitted fabric

тканини оббивні | upholstery fabric



Стійкість до стирання | Abrasion resistance
PN-EN ISO 12947-2:2017-02

50 000 розтирань / rubs

A



Зміщення у шві | Seam slippage
PN-EN ISO 13936-2:2005

2 | деформація | warp
2 | нитка | weft

A



Тертя мокре | Wet rubbing
PN-EN ISO 105-X12:2016-08

2-3

C



Тертя сухе | Dry rubbing
PN-EN ISO 105-X12:2016-08

4

B



Тест сигаретний | Cigarette test
PN-EN 1021-1:2014-12

✓

Технічне
обслуговування
Maintenance



- Захист Cleanaboo та Cleanaboo+ може погіршуватися при кожному очищенні тканини, але цей процес не впливає на зовнішній вигляд.
- Окремі виробничі партії тканин можуть дещо відрізнятися за відтінком кольору, від показаних в пробовідбірнику.
- ТОВ Тортtextil Україна не несе відповідальності за механічні пошкодження та пошкодження, спричинені неправильним використанням та/або чищенням тканини.
- Ефект кошлатання обумовлений властивостями тканини і не може бути повністю усунений. Це природний процес, при використанні тканини.
- В результаті натирання тканини барвники можуть змінюватись з темних у більш світлі.
- Тривалий вплив на тканину сонячного світла може призвести до зміни кольору.
- Відповідно до стандарту ISO 13936, правильна щільність стібка становить 33-35 стібків на 10 см тканини з мінімальною відстанню шивання від краю тканини не менше 1,5 см.
- Передбачається, що в залежності від типу тканини стійкість до стирання коливається в діапазоні 2000-4000 циклів Мартіндейла, це відповідає періоду приблизно 1 року належного використання меблів.

- The level of Cleanaboo and Cleanaboo+ protection can decrease after each cleaning of the fabric, but the process does not affect the look.
- Respective fabric batches may differ slightly in shade from the colours presented in the sampler.
- Toptextil Sp. z o.o. is not liable for mechanical damage and such as may be attributable to the improper use and/or cleaning of the fabric.
- Bobbling and pilling are caused by the properties of the fabric and impossible to avoid entirely. This is a natural process, which occurs as the fabric is used.
- Due to friction against the fabric, colourants can migrate from darker to brighter fabrics.
- Long-term exposure to sunlight can cause discolouration.
- According to ISO 13936, the proper thickness of the bead is 33-35 of the stitching per 10 cm of the fabric with the minimum distance of the stitching from the edge of the fabric of at least 1.5 cm.
- It is assumed that depending on the type of fabric, resistance to abrasion within the scope of 2,000-4,000 Martindale cycles corresponds with the period of 1 year of the proper use of the fabric.